



BACK-TO-BACK

Herstellung : 2 Bänder (Haken & Flausch) Rücken an Rücken mit Klebstoff zusammengeklebt
 Zusammensetzung : 100 % Polyamid + PU-Beschichtung
 Standardbreiten : 16, 20, 25, 30, 38 und 50 mm

AUFMACHUNG

25 m Rollen, Mindestmenge 100 m = 4 Rollen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verfügbare Farben : Standard Schwarz und Weiß
 Verschlussdicke : 4,2 mm (+/- 0,5 mm)
 Temperaturbeständigkeit: mit A-Klebstoff von -10 °C bis + 70 °C
 Reinigungsanweisung :



waschen



bleichen



bügeln



chemisch
reinigen



trocken-
schleudern

VERSCHLUSSFESTIGKEIT

Durchschnittswerte – Mindestwerte in Klammern

Öffnungen & Schließungen	Band	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit
Nach 1 x Öffnen & Schließen	Haken 0,20	2,3(1,3)N/cm Breite	10,0(6,0)N/cm ²
Nach 1 x Öffnen & Schließen	Haken 0,22	4,0(1,3)N/cm Breite	13,0(9,0)N/cm ²
Nach 10000 x Öffnen&Schließen	Haken 0,20	min.0,65N/cm Breite	min. 3,0N/cm ²
Nach 10000 x Öffnen&Schließen	Haken 0,22	min.1,00N/cm Breite	min. 4,0N/cm ²

	Haken	Flausch
Bruchfestigkeit (Längsrichtung)	min. 200N/cm	min. 200N/cm
Dehnung vor dem Bruch (längs)	min. 35%	min. 35%

Dies ist eine allgemeine Richtlinie. Anhand eigener Prüfungen soll der Benutzer selber entscheiden, ob die Verschlüsse für seine Anwendung geeignet sind.

Alle Erklärungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten über die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf Tests, die als zuverlässig betrachtet werden können, ohne dass wir deren Genauigkeit völlig garantieren können. Der Käufer ist angehalten durch eigene Tests über die Verwendbarkeit der Verschlüsse zu entscheiden.